



POROSTAR.® 3.2 FINITION DURE

Finition filmogène brillante
pour terre cuite recouverte
avec l'imprégnateur POROSYNE.2.1.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Emulsion
Couleur	Blanc
Odeur	Faible
Densité	1.04
pH	8 ± 0,2

UTILISATIONS

Cire métallisée à haute réticulation résistant au trafic et aux lavages.

Adapté à la protection des sols en PVC, linoléum, granito dans les locaux à fort trafic. Vient en recouvrement de la POROSINE 2.1. Donne un aspect brillant profond mais sans excès. Très facile à entretenir. Utilisable uniquement à l'intérieur.

MODE D'EMPLOI

Appliquer sur la terre cuite à l'aide d'un manchon applicateur ou d'une serpillière bien propre pliée en huit.

Poser deux couches croisées et fines, la deuxième après séchage parfait de la première, soit environ 1 heure après.

Consommation: ± 70 g/m² et par couche.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

CONSEILS DE PRUDENCE : Tenir hors de portée des enfants - Consulter un médecin en cas de malaise - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer - Stocker dans un récipient fermé - Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau.

Produit à usage professionnel, fiche de données de sécurité sur demande.

CONDITIONNEMENT : Code 60045 - bidon de 5 kg
Carton de 4

Groupe 5S
Adelya

Z.I. Saint Mitre - 450 Av. de la Roche Fourcade - 13400 AUBAGNE - Tel : 04 42 18 55 90 - Fax : 04 42 84 92 27 - www.adelya.net

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité et celle du fabricant